

Formato fisico	<i>Fuso</i>
Lavorazioni	<i>Taglio a sega, taglio a disco</i>
Stato fisico	<i>H24</i>
Densità	<i>2,70 g/cm³ a 20°C</i>
Coefficiente dilatazione termica	<i>25</i>
Modulo elastico	<i>10000 N/mm²</i>
Durezza	<i>18-26 HB</i>
Temperatura di fusione	<i>650-658</i>
Conducibilità termica (20°C)	<i>209 W/m° C (stato TO)</i>
Resistenza alla fatica per flessione	<i>3-5 kg/mm2 (stato H24)</i>

Ottima conducibilità termica ed elettrica

Bassa resistenza meccanica

Elevata resistenza alla corrosione

Grande lavorabilità e formabilità

Certificato di conformità 3.1, test chimici e meccanici, redatto in base alla fusione.