

Formato fisico	<i>Lastra laminata</i>
Lavorazioni	<i>Taglio a sega, taglio a disco</i>
Stato fisico	<i>T3</i>
Densità	<i>2,8 g/cm³ a 20°C</i>
Coefficiente dilatazione termica	<i>22.9</i>
Modulo elastico	<i>75 N/mm²</i>
Durezza	<i>110 HB</i>
Temperatura di fusione	<i>512-650</i>
Conducibilità termica (20°C)	<i>152 W/m° C (stato TO)</i>
Resistenza alla fatica per flessione	<i>3-5 kg/mm2 (stato H24)</i>

Buona lavorabilità all'utensile

Bassa imbutibilità

Sufficiente resistenza alla corrosione

Bassa saldabilità

Certificato di conformità 3.1, test chimici e meccanici, redatto in base alla fusione.