

Formato fisico	<i>Fuso, lastra rettificata, lastra laminata</i>
Lavorazioni	<i>Taglio a sega, taglio a disco, fresatura, filmatura protettiva</i>
Stato fisico	<i>H111, H0</i>
Densità	<i>2,66 g/cm^3 a 20°C</i>
Coefficiente dilatazione termica	<i>23.4</i>
Modulo elastico	<i>70000 N/mm^2</i>
Durezza	<i>75-106 HB</i>
Temperatura di fusione	<i>574-638</i>
Conducibilità termica (20°C)	<i>120 W/m° C (stato TO)</i>
Resistenza alla fatica per flessione	<i>3-5 kg/mm2 (stato H24)</i>

Sufficiente lavorabilità all'utensile

Buona attitudine all'anodizzazione

Ottima resistenza alla corrosione

Buona saldabilità