

Formato fisico	<i>Lastra laminata</i>
Lavorazioni	<i>Taglio a sega, taglio a disco</i>
Stato fisico	<i>H111</i>
Densità	<i>2,67 g/cm³ a 20°C</i>
Coefficiente dilatazione termica	<i>23.8</i>
Modulo elastico	<i>70000 N/mm²</i>
Durezza	<i>52 HB</i>
Temperatura di fusione	<i>590-645</i>
Conducibilità termica (20°C)	<i>132 W/m° C (stato TO)</i>
Resistenza alla fatica per flessione	<i>3-5 kg/mm2 (stato H24)</i>

Mediocre lavorabilità all'utensile

Buona formabilità

Ottima resistenza alla corrosione

Buona saldabilità