

|                                      |                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Formato fisico                       | <i>Fuso, lastra rettificata, lastra laminata, filmatura protettiva</i> |
| Lavorazioni                          | <i>Taglio a sega, taglio a disco, fresatura, filmatura protettiva</i>  |
| Stato fisico                         | <i>T6, T651 (piastre)</i>                                              |
| Densità                              | <i>2,69 g/cm^3 a 20°C</i>                                              |
| Coefficiente dilatazione termica     | <i>23.4</i>                                                            |
| Modulo elastico                      | <i>69000 N/mm^2</i>                                                    |
| Durezza                              | <i>30-115 HB</i>                                                       |
| Temperatura di fusione               | <i>570-645</i>                                                         |
| Conducibilità termica (20°C)         | <i>172 W/m° C (stato TO)</i>                                           |
| Resistenza alla fatica per flessione | <i>3-5 kg/mm2 (stato H24)</i>                                          |

**Buona lavorabilità all'utensile**

**Scarsa formabilità**

**Buona resistenza alla corrosione**

**Buona saldabilità**