

Formato fisico	<i>Fuso, lastra rettificata</i>
Lavorazioni	<i>Taglio a sega, taglio a disco, fresatura, filmatura protettiva</i>
Stato fisico	<i>T6</i>
Densità	<i>2,9 g/cm³ a 20°C</i>
Coefficiente dilatazione termica	<i>23.4</i>
Modulo elastico	<i>69 GPa</i>
Durezza	<i>110-120 HB</i>
Temperatura di fusione	<i>630</i>
Conducibilità termica (20°C)	<i>150 W/m° C (stato TO)</i>
Resistenza alla fatica per flessione	<i>3-5 kg/mm2 (stato H24)</i>

Alta resistenza

Elevate proprietà meccaniche

Ottima stabilità dimensionale

Buona resistenza all'usura e alla corrosione